

**STEEL PALTES**  
hot rolled / cold rolled



g (mm)	mass 1m2	g (mm)	mass 1m2	g (mm)	mass 1m2	g (mm)	mass 1m2
1	2	1	2	1	2	1	2
0,18	1,41	3	23,55	14,25	111,86	26,5	208,03
0,2	1,57	3,25	25,51	14,5	113,83	27	211,95
0,22	1,73	3,5	27,48	14,75	115,79	27,5	215,88
0,24	1,88	3,75	29,44	15	117,75	28	219,8
0,25	1,96	4	31,4	15,25	119,71	28,5	223,73
0,26	2,04	4,25	33,36	15,5	121,68	29	227,65
0,28	2,2	4,5	35,33	15,75	123,64	29,5	231,58
0,3	2,36	4,75	37,29	16	125,6	30	235,5
0,32	2,51	5	39,25	16,25	127,56	32	251,2
0,35	2,75	5,25	41,21	16,5	129,53	34	266,9
0,36	2,83	5,5	43,18	16,75	131,49	35	274,75
0,4	3,14	5,75	45,14	17	133,45	36	282,6
0,45	3,53	6	47,1	17,25	135,41	38	298,3
0,5	3,93	6,25	49,06	17,5	137,38	40	314
0,55	4,32	6,5	51,03	17,75	139,34	42	329,7
0,6	4,71	6,75	52,99	18	141,3	44	345,4
0,65	5,1	7	54,95	18,25	143,26	45	353,25
0,7	5,5	7,25	56,91	18,5	145,23	46	361,1
0,75	5,89	7,5	58,88	18,75	147,19	48	376,8
0,8	6,28	7,75	60,84	19	149,15	50	392,5
0,9	7,07	8	62,8	19,25	151,11	52	408,2
1	7,85	8,25	64,76	19,5	153,08	54	423,9
1,1	8,64	8,5	66,73	19,75	155,04	55	431,75
1,2	9,42	8,75	68,69	20	157	56	439,6
1,25	9,81	9	70,65	20,25	158,96	58	455,3
1,3	10,21	9,25	72,61	20,5	160,93	60	471
1,4	10,99	9,5	74,58	20,75	162,89	63	494,55
1,5	11,78	9,75	76,54	21	164,85	65	510,25
1,6	12,56	10	78,5	21,25	166,81	68	533,8
1,7	13,55	10,25	80,46	21,5	168,78	70	549,5
1,75	13,74	10,5	82,43	21,75	170,74	75	588,75
1,8	14,13	10,75	84,39	22	172,7	80	628
1,9	14,92	11	86,35	22,25	174,66	85	667,25
2	15,7	11,25	88,31	22,5	176,63	90	706,5
2,1	16,49	11,5	90,28	22,75	178,59	95	745,75
2,2	17,27	11,75	92,24	23	180,55	100	785
2,25	17,66	12	94,2	23,25	182,51	105	824,25
2,3	18,06	12,25	96,16	23,5	184,48	110	863,5
2,4	18,84	12,5	98,13	23,75	186,44	115	902,75
2,5	19,63	12,75	100,09	24	188,4	120	942
2,6	20,41	13	102,05	24,25	190,36	125	981,25
2,7	21,2	13,25	104,01	24,5	192,33	130	1020,5
2,75	21,59	13,5	105,98	24,75	194,29	135	1059,75
2,8	21,98	13,75	107,94	25	196,25	140	1099
2,9	22,77	14	109,9	25,5	200,18	145	1138
				26	204,1	150	1178